

תעודת בדיקה מספר 9511914171

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : טמבורד מוצרי גבס בע"מ
מענו : ת.ד. 2400 עכו 24121
תאריך ההזמנה : 2015/09/02

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : SILVERBOARD תאורו: לוח בגוון כסוף
שם היצרן: טמבורד
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2015/09/01 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2015/09/17

שם החותם: ספיר לרנע

שם החותם: גורה לרנוד

תאריך הדפסה מקורי

תפקידו: בודק

תפקידו: ממונה

רח' תחית 17/09/2015 תל-אביב 9977 תל-אביב 03-6465225, ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230, ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465233

03-6429080, פקס' 03-6465190, ענף אש: טל' 03-6465190, ענף אש: טל' 03-6465233

www.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9511914171

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 26.7 X 90.2 ס"מ ועיבוי כולל של כ- 13 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 13290 גר'/מ"ר
 מסה ליחידת נפח: כ- 1048 ק"ג/מ"ק

לוח גבס בצד אחד בגוון כסוף בצדו השני בגוון חום המכונה ע"י המזמין:
 לוח כסוף דגם SILVERBOARD "לוח הכסוף" תוצרת טמבורד.

תעודת בדיקה מספר 9511914171

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

| מספר סעיף בתקן | התכונה הנבדקת | יחידת המידה | ממצאי הבדיקה | תוצאה למדגם | ליקויים/ הערות |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 2.3.2 | התפשטות האש | | | | |
| 2.3.2 | החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755 | | | | |
| 2.3.2.1 | התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות | מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2.1 | התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות | מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2.2 | סיווג המוצר | | | V | |
| 2.4 | צפיפות העשן | | | | |
| 2.4.4 | בליעת אור מקסי' | אחוז | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.4 | סיווג המוצר | | | 4 | |
| 2.5 | עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף | | | | |
| 2.5.3 | התנהגות הדוגמה בעת הניסוי | ללא יחידה | | ראה הערה | עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה. |
| 2.5.3 | סיווג המוצר | | | 3 | |