

תעודת בדיקה מספר 9411900914

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : טמבורד מוצרי גבס בע"מ
מענו : ת.ד. 2400 עכו 24121
תאריך ההזמנה : 2014/01/20

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : SUPERBOARD תאורו: לוח עם ציפוי לבן
שם היצרן: טמבורד
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2014/01/14 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתיחסות רק לפרוט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/02/18

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גנה ניר
תפקידו: בודק

שם החותם: גינה רכרדו
תפקידו: ממנה

תעודת בדיקה מספר 9411900914

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 13 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 11405 גר'/מ"ר

דוגמת לוח עם ציפוי לבן המכונה ע"י המזמין:
לוח לשימוש חוץ עם ציפוי לבן SUPERBOARD תוצרת טמבורד.

תעודת בדיקה מספר 9411900914

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר					3	ראה הערה